

**Sede Legale e Amministrativa:**

Via A. Volta, 22
20094 Corsico MI
Tel. 02-45864671
Fax 02-45864423

www.soltecno.com

Uffici Commerciali e Magazzino:

Via delle Industrie – SP 20
26010 Bettolino di Salvirola CR
Tel. 0373-270405
Fax 0373-270397

Email: info@soltecno.com

2705

SCHEDA TECNICA**ANTIRUGGINE GRIGIA SPRAY**

GENERALITA': Fondo antiruggine opaco a base acrilica per la protezione di tutte le superfici soggette alla corrosione, quali metalli, superfici ferrose, lamiera zincata. Ideale per migliorare l'ancoraggio e l'uniformità della vernice di finitura. Le resine acriliche contenute consentono l'utilizzo per interni ed esterni, garantendo la resistenza agli agenti atmosferici.

Caratteristiche:

- Rapida essiccazione
- Buona copertura
- Resistenza ai raggi solari
- Non ingiallente
- Buon potere anticorrosivo
- Esente da pigmenti costituiti da metalli pesanti e da gas ritenuti dannosi per l'ozono.

COMPOSIZIONE: Miscela di solventi, resine, pigmenti ed additivi, pressurizzata con GPL.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	contenitore aerosol
Volume prodotto aerosol	400 ml
Colore	grigio
Odore	caratteristico di solvente
Densità	0.75 – 0.80 kg/l a 20°C
Pressione a 20°C	4.0 ± 0.5 bar
Pressione a 50°C	8.0 ± 0.5 bar
Infiammabilità	estremamente infiammabile
Viscosità Coppa Ford 4	11.4''
Residuo secco in bombola	21.50%
Granulometria al grindometro	0 – 2 micron
Lucentezza – grado Gloss	25 – 30 Gloss
Spessore 1 mano	12 micron
Spessore 3 mani	35 micron
Temperatura di resistenza	100 – 120°C
Resa teorica allo spessore consigliato (4 passaggi incrociati – v. modalità d'uso)	1.5 - 2 m ² per bomboletta a seconda dei supporti da verniciare
Vita di stoccaggio / conservabilità (in luogo fresco e asciutto)	almeno 60 mesi
Tempo di essiccazione	Fuori polvere: 10 minuti secco al tatto: 20 minuti

secco in profondità: 24 / 36 ore a seconda dello spessore

MODALITA' D'USO: Applicare su superfici carteggiate, pulite ed asciutte esenti da oli, grassi, polvere e materiali non aderenti (utilizzare una spatola di ferro, una spazzola dura o carta abrasiva).

Utilizzare la bombola preferibilmente a temperature di 20 – 25°C. Agitare molto bene il contenitore sino a sentire all'interno il rumore delle biglie inserite per facilitare la sospensione del prodotto, agitare ancora per una decina di secondi. Spruzzare uniformemente da una distanza di 25-30 cm dando passate leggere per evitare colature. Applicare con passate incrociate prima verticalmente e poi orizzontalmente. Per ottenere un'applicazione omogenea del prodotto, si consiglia di agitare saltuariamente la bombola durante l'uso.

In caso di temperature fredde riscaldare preventivamente la bombola a bagno in acqua calda a temperature di 20 – 25°C. Non utilizzare altri fonti di calore quali fiamme, caloriferi, camini, stufe, luce solare, superfici riscaldate, etc. Non applicare in presenza di eccessiva umidità ed a temperature inferiori a 15°C.

Il numero di passate consigliate è sempre in funzione dei normali assorbimenti delle superfici. Su superfici con assorbimento superiore sono necessarie passate più numerose.

E' possibile sovraverniciare con le tinte originali, ma solo dopo essiccamento del primo strato.

Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro.

ETICHETTATURA DI PERICOLO:

Pericolo

H222 Aerosol estremamente infiammabile.

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:

GHS02 Fiamma

GHS07 Punto esclamativo

Rev: 2 – dicembre 2016

Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Solteco S.r.l. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.